

HOJA DE DATOS TÉCNICOS**CÓPIA NO
CONTROLADA****Código: 6403****Revisión: 02****Fecha: 07/06****Producto: MOLDABLE – PM (PUMP MIX)**

Descripción del Producto: Masa aislante bombeable, elaborada con Fibra Cerámica dispersa c/ aditivos especiales, que proporciona fácil llenado a caliente o a frío de juntas, rajaduras en el llenado refractario y después del secado adquiere característica de baja conductividad térmica y buena resistencia mecánica.

Principales Aplicaciones:

- Bombeado en vacíos y agujeros en aislamiento térmico externo o interno dañados
- Sellado en bloques de quemadores y juntas de dilatación.
- Llenado de agujeros y rajaduras en superficies de refractarios.

Empaque: Balde plástico, con 20 Kg.

Identificación: Rótulo con: nombre del producto/ cliente, cantidad, peso (bruto/neto), nº del lote y fecha de fabricación.

Almacenaje: Mantener en local cubierto, aireado y protegido de la humedad.

Plazo de Almacenaje: 6 meses (almacenado en condiciones adecuadas).

Composición Química (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
45-47	50-52	0,1-0,2

Propiedades

-Límite Máximo de Uso	(°C)	1200
-Densidad	(Kg/m ³)	
	húmedo	1150
	seco	300
-Contracción Térmica	(%)	
	1100 °C x 24 h	2,8